

Rury wielowarstwowe PERT II-AL-PERT II

Materiał

- PERT II - polietylen o podwyższonych właściwościach temperaturowych
- spoiwo
- aluminium
- spoiwo
- PERT II - polietylen o podwyższonych właściwościach temperaturowych

Zastosowanie

- ogrzewanie grzejnikowe
- ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe, ściennie)
- woda lodowa
- woda ciepła, zimna, cyrkulacja

Opis konstrukcji

Rdzeniem rury PERT II-AL-PERT II jest rura aluminiowa zgrzana wzdłużnie, ultradźwiękowo „na zakładkę”. Na zewnątrz i od wewnątrz rury aluminiowej, nakładane są warstwy tworzywa (PERT II), mocowane do aluminium specjalnym spoiwem.

Parametry pracy ciągłej


- okresowo maksymalna temperatura czynnika grzewczego może wynosić 90 st. C - sumarycznie nie dłużej niż 1 rok pracy w takich warunkach
- ciśnienie wody użytkowej 10 bar
- ciśnienie czynnika grzewczego 10 bar

Charakterystyka

- trwałość – oceniana na min 50 lat,
- energooszczędność – niskie straty ciśnienia, niski współczynnik przewodności cieplnej,
- higieniczność – PERT II jest nietoksyczny i obojętny w stosunku do wody,
- elastyczność – promień gięcia rury wynosi 4-5 Dz,
- brak pamięci kształtu – rury można wyginać bez konieczności stosowania łuków stabilizujących,
- mała wydłużalność cieplna (0.025mm/mK), porównywalna z rurami stalowymi i miedzianymi,
- 100% szczelność na dyfuzję tlenu
- dostępne w zakresie średnic 12-75mm
- mały ciężar.

Typoszereg średnic

12x1.6, 14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 25x2.5, 32x3, 40x4, 50x4.5, 63x6, 75x7.5



Dane techniczne rur wielowarstwowych Tweetop

Wymiar przekroju »	12x1,6	14x2	16x2	18x2	20x2	25x2,5	32x3	40x4	50x4,5	63x6	75x7,5
Średnica wewnętrzna Dw [mm]	8,8	10	12	14	16	20	26	32	41	51	60
Długość rury w odcinkach [m]	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4
Długość rury w zwoju [m]	200	200	200	200	200	100	50	-	-	-	-
Masa jednostkowa rury w odcinkach / w zwoju [g/m]	- / 78	- / 94	- / 109	- / 128	- / 154	- / 215	325 / 325	508 / -	742 / -	1242 / -	1780 / -
Masa jednostkowa w odcinkach / w zwoju z wodą o temperaturze 10°C [g/m]	- / 138	- / 174	- / 220	- / 280	- / 341	- / 528	862 / 882	1320 / -	2072 / -	3285 / -	4600 / -
Masa rury w zwoju [kg]	15,6	18,7	21,8	25,6	29,1	21,64	16,8	-	-	-	-
Masa odcinka rury [kg]	-	-	-	-	-	-	1,63	2,54	3,71	6,21	8,00
Pojemność jednostkowa rury [dm³/m]	0,06	0,08	0,113	0,153	0,201	0,314	0,531	0,803	1,320	2,042	2,825
Chropowatość bezwzględna [mm]	0,007										
Przewodność cieplna [W/mK]	0,40										
Współczynnik rozszerzalności liniowej [mm/mK]	0,025										
Minimalny promień gięcia ręcznego [mm]	60 [5xDz]	70 [5xDz]	80 [5xDz]	90 [5xDz]	100 [5xDz]	125 [5xDz]	-	-	-	-	-
Minimalny promień gięcia przy użyciu sprężyny [mm]	48 [4xDz]	56 [4xDz]	64 [4xDz]	72 [4xDz]	80 [4xDz]	100 [4xDz]	128 [4xDz]	-	-	-	-
Minimalny promień gięcia przy użyciu giętarci ręcznej [mm]	45	55	60	60	105	105	-	-	-	-	-
Minimalny promień gięcia przy użyciu giętarci maszynowej [mm]	40	50	55	65	75	95	125	150	180	252	-
Maksymalna odległość między podporami [m]	1,00	1,00	1,20	1,30	1,30	1,50	1,60	1,70	2,00	2,20	2,40

Warunki pracy

Dla wszystkich wymiarów przekroju		Klasa 2/3/5
Ciśnienie [bar]	10	
T _D [°C]	ogrzewanie podłogowe	20/40/60
T _D [°C]	woda użytkowa	70
T _D [°C]	ogrzewanie grzejnikowe	20/40/80

Szczegółowe warunki pracy dla rur PERT II-AL-PERT II są zgodne z normą EN 10508.



Tweetop sp. z o.o.
ul. Ludowa 24c I 71-700 Szczecin

Zakres dostawy
rura w zwoju lub w sztandze